

Descrizione:

Sottostrato bituminoso per coperture discontinue.

Composizione:

Armatura in poliestere, rinforzato longitudinalmente. Strato superiore composto da massa bituminosa modificata con plastomeri ricoperta da granuli fini di basalto colorato. Strato inferiore autoadesivo, ricoperto da film rimovibile.

Applicazione:

Materiale autoadesivo. Fissaggio meccanico richiesto su tetti inclinati. Temperatura di applicazione >+10°C.

DIMENSIONI

				Tolleranze
Lunghezza	EN 1848-1	m	10,0	-0 +1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1	+0 -2%
Peso per unità di superficie	EN 1849-1	kg/m ²	1,8	± 5%
Rettilinearità	EN 1848-1	mm/10m	≤ 30	-

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

				Tolleranze
Difetti Visibili	EN 1850-1	Visivo	Nessuno	-
Resistenza a Trazione MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	500 / 300	±20% / ±20%
Allungamento MD/CMD	EN 12311-1	%	40 / 40	+0-15 / +0-15
Resistenza allo Strappo	EN 12310-1	N	100 / 100	-30% / -30%
Flessibilità a Basse Temperature	EN 1928	Class	W1	-
Resistenza alla Penetrazione dell'Acqua	EN 1109	°C	≤ -10	-
Stabilità Dimensionale MD/CMD (Metodo A)	EN 1107-1	%	≤ 0,6 / ≤ 0,6	-
Trasmissività del Vapor d'Acqua	EN 1931	μ	NPD	-
Resistenza a Trazione dopo Invecchiamento Artificiale per Esposizione a Lungo Termine ad Elevate Temperature MD/CMD	EN 13859-1 Annex C	N/5cm	250 / 150	-20% / -20%
Allungamento dopo Invecchiamento Artificiale per Esposizione a Lungo Termine ad Elevate Temperature MD/CMD	EN 13859-1 Annex C	%	30 / 30	-15 / -15
Durabilità della Resistenza alla Penetrazione dell'Acqua, dopo Invecchiamento Artificiale	EN 13859-1 Annex C	Classe	W1	-

NPD: Nessuna Performance Determinata

COMPORAMENTO AL FUOCO


Resistenza al Fuoco Esterno	EN 13501-5	Classe	Froof
Reazione al Fuoco	EN 13501-1	Classe	F

IMBALLO

Tipo	Carta
Rotoli/Pallet	36
m ² per Pallet	360

DESTINAZIONE D'USO (secondo EN 13859-1)

6 Sottostrato per coperture discontinue



Sicurezza:

Il materiale è privo di asbesto, composti di catrame e sostanze pericolose.

Stoccaggio:

Il materiale è imballato verticalmente su pallet. Mantenere in posizione verticale e in magazzino. Tenere lontano da fonti di calore.

Altro:

Il produttore si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica senza preavviso.